

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
• **ЦНИИПРОМЗДАНИЙ** •

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ — ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

127238, МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 46. КОРП. 2, ТЕЛ. (495) 482 4506, ФАКС (495) 482 4306; E-MAIL: CNIPZ@CNIPZ.RU, WEB: WWW.CNIPZ.RU

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «ЦНИИПромзданий»
канд. техн. наук

Н.Г. Келасьев

14 декабря 2023 г.



ПРОТОКОЛ № 31-23 от 12.12.2023 г.

*испытания по определению прочности сцепления кровельного рулонного материала
LOGICROOF V-GR FB с кровельным битумно-полимерным материалом с крупнозерни-
стой посыпкой, хризотилцементным листом и плитами теплоизоляционными
LOGICPIR PROF CXM/CXM на контактном клее LOGICROOF Bond*

Основание для проведения испытаний:

по договору М 27.46-2023 от 06 сентября 2023 г.
с ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"

*Испытания проведены в Испытательной лаборатории
АО «ЦНИИПромзданий»*

(аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ RU.MCC.AL.939 от 24.09.2019 г.)

Наименование продукции: кровельный рулонный материал LOGICROOF V-GR FB, кро-
вельный битумно-полимерный рулонный материал с крупно-
зернистой посыпкой, хризотилцементный лист, плита теплоизо-
ляционная LOGICPIR PROF CXM/CXM, контактный клей
LOGICROOF Bond

Заявитель: ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"


Сведения о поставленных
образцах:

кровельный рулонный материал LOGICROOF V-GR FB (СТО
72746455-3.4.1-2013), контактный клей LOGICROOF Bond (ТУ
20.52.10-001-03553283-2017)

Цель испытаний: определение прочности сцепления водоизоляционного ковра из
кровельного рулонного материала LOGICROOF V-GR FB, при-
клеенного с помощью контактного клея LOGICROOF Bond, к
различным основанием под него

Дата поступления: 06.12.2023 г.

Дата испытаний: 08.12.2023 г. 11.12.2023 г.



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

• ЦНИИПРОМЗДАНИЙ •

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ — ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

127238, МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 46, КОРП. 2; ТЕЛ: (+95) 482 1506, ФАКС (+95) 482 4306, E-MAIL: CNIPZ@CNIPZ.RU WEB: WWW.CNIPZ.RU

Методика испытаний: ГОСТ 26589-94 «Мастики кровельные и гидроизоляционные.
Методы испытаний»

Дополнительные сведения: —

Условия окружающей
среды при проведении
испытаний:

$t = 23^{\circ}$, $w = 56\%$

Оборудование:

разрывная машина испытательная И1147М-10-02-1,0 (свидетельство о поверке № 18439-П26/23 до 15.10.2024), линейка измерительная металлическая двухшкальная 0-150 мм (сертификат о калибровке № ДПД/А-05405 от 22.12.2022 г.)

Результаты испытаний


приведены в: таблице 1

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Результаты испытаний кровельного рулонного материала LOGICROOF V-GR FB, приклеенного с помощью контактного клея LOGICROOF Bond
1	Прочность сцепления с кровельным битумно-полимерным рулонным материалом с крупнозернистой посыпкой, кгс/см ²	0,20
		0,31
		0,84
		0,56
		1,02
		Ср. = 0,59
2	Прочность сцепления с хризотилцементным листом, кгс/см ²	2,84
		3,26
		0,90
		1,98
		1,87
		Ср. = 2,49
3	Прочность сцепления с плитой теплоизоляционной LOGICPIR PROF CXM/CXM, кгс/см ²	1,41
		1,00
		1,47
		1,05
		1,42
		Ср. = 1,27

Руководитель ИЛ «АО ЦНИИПромзданий»
канд. техн. наук

А.В. Пешкова



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

• **ЦНИИПРОМЗДАНИЙ** •

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ — ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

127238, МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 46, КОРП. 2, ТЕЛ. (495) 482 4506, ФАКС (495) 482 4306, E-MAIL: CNIPZ@CNIPZ.RU, WEB: WWW.CNIPZ.RU

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полученные результаты, содержащиеся в Протоколе № 31-23 от 12.12.2023 г., относятся только к партиям продукции, из которых были взяты данные образцы и не отражают качество всей выпускаемой продукции этого вида.

Настоящий Протокол № 31-23 от 12.12.2023 г. предназначен только для использования Заказчиком.

Срок действия заключения по испытаниям 3 (три) года.